

# MERKBLATT

## für Folienherstellerangaben

Folienart	Verarbeitungstemperatur	Bindezeit	Bindetemperatur	Aushärtezeit des Klebers
Retroreflektierende Folie	16-38°C	24h	16-38°C	72h
Reflektierende Folie Reflektierende	10-38°C	24h	16-38°C	72h
fluorisierende Folie	15-38°C	24h	15-38°C	72h
Fluorisierende Tagesleuchtfolie	16-32°C	24h	15°C	72h
Farbfolie	>+10°C	24h	>10+°C	72h
Fahrzeugfolie	16-32°C	24h	16-32°C	72h
Tönungsfolie	15-35°C	24h	15-35°C	30-45 Tage